

取扱説明書

種別：ハード

特徴

- ・完全硬化後は透き通るような艶やかな仕上がりになります！
- ・ハードタイプなので硬化後強度があり、アクセサリー作りに適しています。
- ・また粘度が高く、硬化後の収縮が少ないため、筆で作業する際のお花の加工に適しています！
- ・アクリル系レジンの匂いを極力抑えました！
- ・カラー材としてネイル用カラージェルと混ぜて使用が出来ます！

制作時のご注意

- ・レジュレ（紫外線硬化樹脂）は太陽の光、紫外線が当たると硬化してしまうので、紫外線が当たらない場所にて作業を行ってください。
- ・硬化中は紫外線によって、レジンが収縮するため熱が発せられます。十分にご注意ください。
- ・皮膚や家具などに付着させないように十分にご注意ください。
- ・厚みが1cm以上ある作品を制作する場合は硬化不良を起こす可能性があるので、数回にわけ硬化してください。
- ・使い終わった際は、蓋をしっかりと閉め、日の当たらない冷暗にて保管してください。
- ・接着剤として使用することは可能ですが、ポリエチレン、ポリプロピレン、PET、テフロン、シリコンゴム等には接着致しません。

硬化時間：

UV ライト 36W 仮硬化：30 秒

完全硬化：6 分

(レジンの量が多い場合はべとつきが残る場合がございますので、再度硬化してください)

ご使用する前に必ずお読みください。

ご使用する前に必ずお読みください。

品名：REGELE（レジュレ）

原材料：アクリル系紫外線硬化樹脂

色名：無色透明

用途：造形用コーティング剤

正味量：25 g

保存条件：

湿度：0 ~ 25°C

直射日光の当たらない場所

販売元：日本レジュフラワー協会

<http://www.rejeflower.com/>

rejeflower



注意事項

- ・硬化されると熱を発し、高温になりますので十分にご注意ください。
- ・作業中はUVレジンが皮膚や衣類、家具などに付着しないようご注意ください。
- ・目に入った場合は流水で15分以上洗い流して、医師の診療を受けてください。
- ・皮膚が弱い方はまれにアレルギー反応を起こす場合がありますのでその際は医師の診断を受けてください。
- ・子児の手の届かない所に大切に保管してください。
- ・本製品は食べられません。
- ・口の中には絶対に入れないでください。
- ・使用中や硬化中は必ず換気を行ってください。
- ・開封後は早めに使い切ってください。
- ・水分が含まれるもの、生物、食物の加工には使用しないでください。
- ・LED、CCFLライトでは硬化できない場合がございますので、UVライトをお使いください。
- ・窓際など太陽の光が当たるところで作業を行わないでください。
- ・不透明な型に流し込んだ場合、硬化されない場合がございますので、透明な型をご使用ください。